

פוליאור כסף

פוליאור – צבע כסף דקורטיבי

תכונות:

הצבע עמיד בטמפרטורה עד ל- 100° c ובעל עמידות חיצונית מצוינת. הצבע אינו עמיד במקומות בעלי אוירה של כימיקלים, חומצות או בסיסים. הצבע אינו מכיל עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעה ועיטור בגימור כסף לפריטי עץ ומתכת, כגון: מסגרות, מעקות ופריטים דקורטיביים וכן לעיטור על גבי קירות. הצבע מיועד לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 600-001

גוון: כסף

ברק: מתכתי / מטאלי

כושר כיסוי מחושב: 17 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת).

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבור לניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 1 שעה ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 16 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

1440 0.25 ליטר

576 0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור.

בצביעה על מתכת ברזלית - יישמו שכבת יסוד בזק למתכת.

בצביעה על מתכת מגולוונת - יישמו שכבת יסוד רב שימושי.

לעיטור אביזרים על צבע קיים וצביעה על עץ – ניתן לצבוע ישירות ללא יסוד.

המתינו לייבוש מלא של שכבת היסוד. לאחר מכן צבעו 2 שכבות של פוליאור כסף.

במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור ולאחר מכן צבעו 1-2 שכבות יסוד בזק טמבור והמתינו לייבוש מלא. צבעו

2 שכבות צבע כסף.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו עד 5% טרפנטין מינרלי טמבור.
צביעה בהתזה רגילה: התיזו בלחץ 4 אטמוספירות. דללו עד 5% מדלל 1-32.
צביעה בהתזת איירלס: התיזו בעזרת אקדח בעל נחיר בקוטר 0.015" בלחץ 4 אטמוספירות. דללו עד 5% מדלל 1-32.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
 הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
 על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
 הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.