

Полиур

Верхняя гидроизоляционная синтетическая краска для дерева и металла с матовым оттенком и благородной шелковой текстурой

Характеристики

Краска удобна в применении, не подтекает, великолепно покрывает поверхность, атмосфероустойчива, не содержит свинца и хроматов (и поэтому подходит для покраски детской мебели). Обладает красивой и гладкой текстурой.

Области применения

Для внутренней и наружной покраски деревянных и металлических поверхностей (мебель, двери, окна, заборы, ограды, садовая мебель и т.п.). Подходит также для покраски ламината и пластмассы.

Техническая информация

Код изделия: 487-XXX

Оттенок: Белый, 16 базовых оттенков + 1 200 оттенков цветового веера «Спектрум»

Глянец: Шелковистый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6-8 кв.м. поверхности

Разбавление: **Во время покраски** – «Минеральным скипидаром Тамбур», **для очистки** – «Минеральным скипидаром Тамбур».

Время высыхания до отлипания** - 2-3 часа

Время окончательного высыхания (отверждения) - 8 часов

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 24 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	0,25 литра	1 440
	0,75 литра	576
	2,4 литра	210
	4,5 литра	100

Подготовка поверхности и краски

Новое неокрашенное дерево

Перед началом работы убедитесь, что дерево сухое. Используя наждачную бумагу, придайте поверхности гладкость, после этого сметите образовавшуюся пыль. Для получения гладкой гидроизоляционной отделки: нанесите один слой «Герметизирующего лака для дерева», разбавленного на 30%-50% «Минеральным скипидаром Тамбур» и дождитесь высыхания материала в течение 24 часов. Заполните отверстия и щели «Поливинилацетатным герметиком» и/или «Девек шпателем 2000» (только для наружных работ). Шлифуйте поверхность между нанесением слоев. Нанесите 1-2 слоя «Синтетической грунтовки для дерева» (время высыхания между слоями – 24 часа). После этого отшлифуйте поверхность и нанесите 1-2 слоя «Полиура», ничем его при этом не разбавляя. Для получения оригинальной текстуры естественного дерева нанесите два слоя «Полиура» непосредственно на деревянную поверхность.

Окрашенное дерево в плохом состоянии

Удалите существующую краску наждачной бумагой или «Удалителем краски Тамбур». Сметите остатки краски и пыль. Заполните отверстия и щели «Поливинилацетатным герметиком» и/или «Девек шпателем 2000» (только для наружных работ) и дождитесь полного высыхания материала. Отшлифуйте до получения однородной, чистой и гладкой поверхности. Нанесите 2-3 слоя «Полиура».

Окрашенное дерево в хорошем состоянии

Подготовьте деревянную поверхность, отшлифовав ее наждачной бумагой. При необходимости заполните отверстия и щели «Поливинилацетатным герметиком» и/или «Девек шпателем 2000» (только для наружных работ) и дождитесь полного высыхания материала. Отшлифуйте до получения однородной, чистой и гладкой поверхности. Нанесите 2-3 слоя «Полиура». В случае если основа, на которую наносится «Полиур», обладает слишком темным оттенком, ее можно предварительно (в качестве первого слоя) покрыть «Синтетической грунтовкой для дерева».

Дерево, окрашенное лаком или политурой

Используя наждачную бумагу или «Удалитель краски Тамбур», полностью удалите лак/политуру. Удалите также грязь, жиры, пыль и другие загрязнители. Нанесите два слоя «Полиура».

Неокрашенный металл и/или окрашенный металл в плохом состоянии

Используя стальную щетку и наждачную бумагу, удалите ржавчину, окалину и другие загрязнители, а затем вымойте поверхность «Минеральным скипидаром Тамбур». Нанесите 1-2 слоя «Грунтовки для металла Тамбур» и дождитесь полного высыхания материала. Нанесите два слоя «Полиура». В случае если не удастся удалить ржавчину вышеуказанным механическим способом или химическими средствами, ее можно нейтрализовать «Преобразователем ржавчины Тамбур». После этого нанесите 1-2 слоя «Грунтовки для металла» и дождитесь полного высыхания материала. Затем нанесите два слоя «Полиура».

Окрашенный металл в хорошем состоянии

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Используя «Минеральный скипидар Тамбур», удалите грязь, пыль, жир, и дождитесь полного высыхания материала. Нанесите 2 слоя «Полиура».

Стены

Новая штукатурка (внутри помещений)

Штукатурка обязана быть выдержана после ее нанесения в течение как минимум месяца. Используя «Кальсимо Х» обработайте неровности стены, заполните отверстия и щели. Покрасьте поверхность «Бондролем Супер» или «Герметизирующим лаком для дерева», разбавленным на

30% «Минеральным скипидаром Тамбур» и дождитесь высыхания материала (24 часа). Обработайте неровности стены «Поливинилацетатным герметиком» или «Девек Шпахтелем 2000». Нанесите «Синтетическую грунтовку для дерева», разбавленную на 10%-15% «Минеральным скипидаром Тамбур» и дождитесь высыхания материала (24 часа). Нанесите 2 слоя «Полиура».

Старая окрашенная штукатурка (внутри помещений)

Используя наждачную бумагу, отшлифуйте поверхность до получения гладкой поверхности, а затем нанесите два слоя «Полиура».

Обратите внимание, для красок с основой А и D красного, желтого и оранжевого оттенков рекомендуется предварительно наносить краску «Полиур шелковистый» соответствующих оттенков (красного или желтого). Нанесение одного слоя «Полиура» базового оттенка в качестве грунтовой краски гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести согласно инструкции «Полиур – шелковистый».

Способ покраски

Краска готова к использованию. Несмотря на свою густую консистенцию, «Полиур» не нуждается в разбавлении. Перед началом покраски и в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска кистью/ валиком: При необходимости разбавьте небольшим количеством «Минерального скипидара Тамбур» (до 5%)

Покраска набрызгом: Разбавьте краску «Разбавителем 1-32» или «Разбавителем 18».

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент скипидаром.

Налейте немного скипидара на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Использование материала обязано производиться с соблюдением существующих правил техники безопасности, гигиены и защиты окружающей среды. Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и указаниями безопасности в паспорте безопасности материала (MSDS), который вы можете получить в отделе охраны труда и техники безопасности компании Тамбур. Хранить в месте, недоступном для открытого огня и искр. Не предназначается для употребления внутрь. Во время покраски помещение обязано хорошо проветриваться. Остерегайтесь вдыхания паров краски.

Общая информация

Покраска запрещена, если в течении ближайших 72 часов ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. При покраске деревянных и металлических оснований необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность абсолютно сухая. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно

пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 1-800-321-321 (бесплатная консультационная линия в Израиле)

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.
Соответствует ISO 9001.