

# Metal Fantasy

**Декоративная краска с эффектом гладкой металлической поверхности на водной основе**

## Характеристики

Краска на водной основе, не содержит свинца и хроматов. Великолепная податливость материала, высокая укрывистость, краска готова к употреблению. Нет необходимости в разбавлении. Не наносит вреда окружающей среде, легка и удобна в применении. Обладает экологическим сертификатом, выданным Институтом стандартов Израиля. Metal Fantasy – это акриловая краска с удивительным по красоте «металлическим» внешним видом. Выпускается в широком диапазоне оттенков, предназначается для внутренних работ. Подходит для покраски непосредственно по дереву и металлу. Используется для покрытия стен, карнизов, твердых видов пластмассы, после их соответствующей подготовки. Metal Fantasy одинаково хорошо подходит как для частных пользователей (для интерьерной домашней покраски), так и для организаций (гостиниц, ресторанов, офисов и др.). Серебристый базовый оттенок может быть обогащен двенадцатью дополнительными оттенками путем добавления желаемого цветового пигмента в фирменном дозаторе «Тамбурмикс».

## Области применения

Для новых деревянных или железосодержащих металлических поверхностей, а также поверхностей, окрашенных красками на водной или скипидарной основе. Краска может наноситься непосредственно на карнизы, стены, поверхности с ламинатным покрытием, фарфор, а также на различные твердые пластмассы высокого качества (перед нанесением краски на пластмассу желательно выполнить пробную покраску на скрытом участке поверхности).

Для покраски ламинита и оцинкованного металла необходимо предварительно нанести слой «**Многопрофильной грунтовки**». Краска предназначается исключительно для внутренних работ.

## Техническая информация

**Код изделия:** 797-206

**Оттенок:** Серебристый цвет краски может варьироваться двенадцатью дополнительными оттенками, полученными в фирменном дозаторе «Тамбурмиксе», в соответствии с таблицей цветов

**Глянец:** Матовый

**Расчетная укрывистость\*:** 1 литр на 13-15 кв.м. поверхности в один слой (около 1 литра на 7 кв. м. поверхности в два слоя)

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 20-30 минут

**Время окончательного высыхания (отверждения)\*\*** - 24 часа

**Время высыхания до нанесения следующего слоя:** минимум 30 минут

**Срок годности:** 24 месяца

**Количество упаковок изделия на поддоне:** **Размер упаковки:** **Кол-во на поддоне:**  
 0,75 литра 576

### Подготовка поверхности и краски

#### Новая железосодержащая металлическая поверхность:

Очистить основание от жиров, пыли и остатков ржавчины. Для получения качественного покрытия нанести 2-3 слоя краски.

#### Железосодержащие металлы, покрашенные краской на водной или скипидарной основе:

Удалить остатки отслаивающейся краски. Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, очистить поверхность от жиров, пыли и остатков ржавчины.

#### Проржавевший металл

Удалить отстающую ржавчину механическим способом, очистить поверхность от пыли и жиров. Нанесение грунтовой краски (к примеру, «Многопрофильной грунтовки») увеличит срок службы изделия. Затем необходимо нанести 2-3 слоя Metal Fantasy.

#### Оцинкованный металл

Механическим способом произвести крацевание поверхности, полностью удалив глянец (в противном случае результаты покраски будут неудовлетворительными). Данные подготовительные работы предполагают удаление окислов цинка, жиров и других загрязнителей. По их завершению нанесите «Многопрофильную грунтовку», подождите 24 часа до высыхания материала, а затем нанесите **Metal Fantasy**.

#### Дерево

**Новая деревянная поверхность** – предварительно отшлифовать, и смести образовавшуюся пыль

**Дерево, покрашенное красками на водной и скипидарной основе:** Удалить остатки отслаивающейся краски, отшлифовать и смести образовавшуюся в ходе шлифовки пыль.

#### Ламинат/ Фарфор

**Ламинат:** Произвести крацевание поверхности, очистить от пыли и жиров

**Фарфор:** Очистить от пыли и солей

## Стены

**Metal Fantasy** может наноситься на любую акриловую краску (например, на «**Суперкриль 2000**»). В случае, когда в качестве основы выступает не акриловая краска (к примеру, «Полисид»), обрабатываемую поверхность необходимо покрасить «**Бондролем Супер**», поверх которого наносится «**Суперкриль 2000**».

## Твердые пластмассы

Произвести крацевание механическим способом, очистить от пыли и жиров. По завершению подготовительных работ нанесите «**Многопрофильную грунтовку**», подождите 24 часа до высыхания материала, а затем нанесите **Metal Fantasy**.

## Способ покраски

Предварительно тщательно перемешайте краску. Краска готова к употреблению и не требует дополнительного разбавления. Наносить **Metal Fantasy** можно кистью, коротковорсным валиком или набрызгом. Рекомендуется воспользоваться прилагающейся к краске поролоновой кистью, которая позволяет легко и удобно выполнить покраску, не оставляя при этом следов. Для получения качественного покрытия нанесите два-три слоя краски. Время ожидания перед нанесением следующего слоя - полчаса. Время окончательного высыхания – 24 часа.

## Очистка и хранение покрасочного инструмента

Растворителем, затем водой и мылом. Хранить в сухом закрытом помещении.

## Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности.

## Общая информация

Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства. Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.