

צבע ללוחות בית ספר



צבע עליון למשטחי עץ וקירות המשמשים כלוחות כתיבה בגיר.

תכונות:

יוצר שכבה קשה ובלתי-מבריקה עליה ניתן לכתוב בגיר ולמחוק בקלות בעזרת מטלית. ייבוש מהיר

שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של קירות ומשטחים מעץ המשמשים כלוחות בית ספר (כתיבה בגיר)

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 240-002

גוון: ירוק כהה

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבורלניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 30 דקות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

הלוח ניתן לשימוש לאחר כעשרה ימים. במהלך זמן הייבוש חשוב להקפיד על איוורור החדר.

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח:

0.75 ליטר 576

2.5 ליטר 210

הכנת השטח ומערכת הצבע:

לוח עץ חדש:

שייפו את משטח העץ. יישמו שכבת שמן איטום לעץ והמתינו לייבוש מלא. יישמו 2 שכבות מרק PVA.

צבעו 1-2 שכבות יסוד סינתטי לעץ. צבעו 2 שכבות דקות צבע ללוחות בית ספר.

לוח עץ צבוע ישן:

שייפו את הצבע הישן, נקו את אבק השיוף וצבעו 1-2 שכבות דקות בצבע ללוחות בית ספר.

מתכת:

שייפו את משטח המתכת, נקו את אבק השיוף והשומנים. יישמו שכבת יסוד בזק למתכת. צבעו 1-2 שכבות

דקות צבע ללוחות בית ספר.

קירות:

יישמו שכבת **בונדרול**. צבעו 1-2 שכבות דקות **צבע ללוחות בית ספר**. לקירות חלקים במיוחד – ליישם שכבת **דבק שפכטל 2000** לאחר שכבת הבונדרול.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט (עד 10%) **טרפנטין מינרלי טמבור**.
צביעה בהתזה: דללו את הצבע **במדלל 18** או **במדלל 1-32**.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל-10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע

ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב-25° c ו-65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.