

Суперкриль MORE

Водно-дисперсионная верхняя акриловая краска. Высокая укрывистость. Применяется для внутренних и наружных работ.

Характеристики

Великолепные показатели расхода материала, красивый внешний вид и хорошая атмосфероустойчивость на протяжении длительного времени, быстросохнущая. Высокая цветоустойчивость, краска не отслаивается. Хорошая паропроницаемость (краска «дышит»). Соответствует израильскому стандарту №1945 для внутренней и наружной отделки, низкое содержание ЛОВ (летучих органических веществ), соответствует экологическому стандарту №1738.

Области применения

Для внутренней и внешней покраски оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен.

Техническая информация

Код изделия: Белая – 732-501, на пастельной основе - 732-502

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 9-10 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 2-3 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	18 литров	27
	16 литров	50
	10 литров	70

Подготовка поверхности и краски

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность очищена от пыли и других загрязнителей. Тщательно перемешайте краску перед употреблением.

Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем **«Бондроль Супер»** и дождитесь высыхания (в течение четырех часов). Нанесите два слоя **«Суперкриль MORE»**.

Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Перед покраской удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся краску. На участках с удаленной отслаивающейся краской нанесите «Бондроль Супер». Придайте поверхности гладкость, используя **«Мэджик Бонд Супер»** или **«Девек Шпатель 2000»** (исключительно для внутренней отделки), поверх которого нанесите один слой **«Бондроль Супер»**. Дождитесь высыхания. Затем нанесите 2 слоя **«Суперкриль MORE»**. В случае если старая краска находится в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно на нее 2 слоя **«Суперкриль MORE»**.

Новые внутренние стены (шпаклеванные)

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль и заполните отверстия средством **«Классимо Х»**. Для получения гладкой поверхности нанесите слой «Мэджик Бонда» или **«Тамбурфиля»** и дождитесь полного высыхания материала. При использовании «Мэджик Бонда» нанесите также слой «Бондроль супер». Затем нанесите 2 слоя **«Суперкриль MORE»**.

Бетонные поверхности и цементная штукатурка

Покраска разрешена исключительно по завершению периода выдержки (составляющего месяц и более с момента нанесения материала). Удалите с поверхности пыль и нанесите первый слой **«Тамбурфлекс Адгежен Праймер»**, разбавленной приблизительно на 30% **«Минеральным скипидаром»**. Спустя как минимум 24 часа нанесите 2 слоя **«Суперкриль MORE»**.

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска кистью/ валиком/ безвоздушным распылением

Разбавьте краску для первого слоя на 20%-30% водой и тщательно размешайте. Разбавьте краску для каждого последующего слоя водой на 10%-20%. Нанесите в зависимости от типа поверхности два слоя **«Суперкриль MORE»**.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре стен ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля. Соответствует ISO 9001.