

סופרקריל הלין



חי ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע אקרילי לשימוש פנימי בעל רחיצות גבוהה לקירות, מצוין לניקוי



תכונות:

ייחודי ביכולת הגבוהה להסיר כתמים ביתיים לשמירה על מראה נקי וחדש, לאורך זמן. הדבר מתאפשר בזכות ההרכב המיוחד של הצבע. צבע רחץ במיוחד, נושם, ידידותי לסביבה, LOW VOC (רמת פליטת חלקיקים חומרים אורגניים נמוכה מהצבע שאינה פוגעת בשכבת האוזון). עומד בת"י 809

שימושים:

לצביעה פנימית של חדרי ילדים, מבואות, מדרגות, מטבחים. כתמי הלכלוך הינם כתמים ביתיים כגון: ממרחים מסוגים שונים (שוקולד, חרדל, קטשופ), כתמי לכלוך נעליים ובוץ, טושים על בסיס מים, עפרונות ילדים. הערה: לא ניתנים להסרה או ניתנים להסרה חלקית: צבעי ממיס, לורדים וכל כתם אחר שאינו מופיע ברשימת הכתמים הניתנים להסרה. הסרת הכתמים אפשרית רק לאחר ייבוש מוחלט של הצבע כלומר 10 ימים מתום הצביעה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	724-101 לבן, 724-102 בסיס P
גוון:	לבן ומניפת לגעת בצבע.
ברק:	מט
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר):	7-8 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.
זמני ייבוש:	ייבוש למגע:** שעה המתנה בין שכבות: 3 שעות
הסרת הכתמים ורחיצת הקיר אפשרית 10 ימים מתום הצביעה.	
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	גודל אריזה
	5 ליטר
כמות למשטח:	64
	1 ליטר
	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת קלסימו X או מג'יק בונד סופר וצבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין**

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (שליכטה):

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד סופר ועליו בונדרול סופר, או צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל והמתינו לייבוש 4 שעות. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין**.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי או פלסטי:

הסירו כל צבע רופף. במקומות שבהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת קלסימו X או מג'יק בונד סופר וצבעו מעליו בונדרול סופר. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין**. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין**.

קירות גבס:

צבעו 2-3 שכבות סופרקריל קלין. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם בונדרול סופר מעל התיקונים קודם לביצוע הצביעה.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / התזה/פד: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.

השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 809 טבלת קרצוף,

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001