

Суперкриль CLEAN

Высококачественная акриловая краска для стен. Содержит тефлон. Великолепно моется.

Характеристики

Уникальная краска, характеризующаяся красивым и чистым внешним видом, который сохраняется на протяжении длительного времени. С поверхности краски легко удаляются любые пятна «домашнего» происхождения. Данное свойство краски обусловлено находящейся в ее составе добавкой тефлона (продукт всемирно известной компании DU PONT, владеющей эксклюзивным правом на бренд «тефлон»). Краска великолепно моется, обладает хорошей паропроницаемостью («дышит»), не наносит вреда окружающей среде.

Области применения

Для внутренней отделки детских комнат, прихожих, лестничных клеток, кухонь. К смываемым пятнам «домашнего» происхождения можно отнести: пятна, оставленные шоколадной пастой, горчицей, кетчупом, грязной обувью, фломастерами на водной основе, детскими карандашами. К несмываемым или частично смываемым пятнам относятся: пятна от растворителей и смывок, нестирающихся фломастеров, а также все другие виды пятен, не фигурирующие в списке смываемых. Смывка пятен возможна только после полного высыхания краски, т.е. спустя 10 дней после ее нанесения.

Техническая информация

Код изделия: Белая – 724-101, основа Р – 724-102

Оттенок: Белый и пастельные оттенки в соответствии с цветовым веером «Спектрум» компании «Тамбур»

Глянец: Матовый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 6-7 кв.м. поверхности (в два слоя)

Разбавление: **Во время покраски** - водой **Для очистки** – водой и мылом

Время высыхания до отлипания** - 1 час

Время окончательного высыхания (отверждения) - 3 часа

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 3 часа

Удаление пятен возможно через 10 суток после завершения покраски

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	15 литров	36

5 литров	80
1 литр	576

Подготовка поверхности и краски

Внутренние побеленные поверхности

Удалите отслаивающиеся, шелушащиеся, а также слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. На участках с отслаивающейся краской уберите неровности поверхности, используя «Кальсимо Х» или «Легкую шпаклевку» или «Мэджик Бонд» или «Девек шпатель 2000», который необходимо покрыть одним слоем «Бондроль Супер». Нанесите 2-3 слоя «Суперкриль CLEAN», разбавленного до 10% водой. В случае если старая краска находится в хорошем состоянии и не может быть удалена, нанесите непосредственно на нее 2-3 слоя «Суперкриль CLEAN».

Внутренние новые неокрашенные стены

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия средством «Кальсимо Х» или «Легкой шпаклевкой» для получения гладкой поверхности. Нанесите слой «Мэджик Бонда», а поверх него – «Бондроль супер»; или нанесите 1-2 слоя «Тамбурфиля» и дождитесь его высыхания (4 часа). Затем нанесите 2-3 слоя «Суперкриль CLEAN», разбавленного до 10% водой.

Внутренние стены, окрашенные акриловой или поливинилацетатной краской

Используя шпатель, удалите отслаивающуюся краску. На участках с отслаивающейся краской выровняйте поверхность средством «Кальсимо Х» или «Легкой шпаклевкой» или «Мэджик Бондом» или «Девек шпателем 2000», поверх которого необходимо нанести «Бондроль Супер». Затем нанесите 2-3 слоя «Суперкриль CLEAN», разбавленного до 10% водой.

Способ покраски

Перед началом покраски и периодически в ходе ее выполнения тщательно перемешивайте краску.

Покраска кистью/ валиком/ безвоздушным распылением/ тампоном

Разбавьте краску до 10% водой и тщательно перемешайте.

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности не выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт качества №1945 + таблица стойкости к стиранию, экологический сертификат соответствия, 7 лет гарантии.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.