

## סופרקריל סופרמט

צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים וחוץ

### תכונות:

בעל כושר כיסוי והסתרה גבוה. ולובן בוהק. בעל ברק נמוך במיוחד המאפשר טשטוש טוב יותר של תיקונים. נוח לעבודה. רחיץ מאוד, ייבוש מהיר, צבע נושם, ללא עופרת וכרומטים.

### שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר:	731-101 לבן, 731-102 בסיס P.
גוון:	לבן, מניפת "לגעת בצבע" מגווני פסטל.
ברק:	מט במיוחד
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר) :	12-13 מ"ר / ליטר (ללבן ופסטל בשתי שכבות).

דילול: בזמן הצביעה: מים (כמפורט להלן) לניקוי: מים וסבון.  
 זמני ייבוש: ייבוש למגע\*: שעה המתנה בין שכבות: שעתיים  
 ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים  
 חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח	כמות למשטח: גודל אריזה
36	18 ליטר
36	15 ליטר
64	5 ליטר
576	1 ליטר

**הכנת השטח ומערכת הצבע:****שטחים פנימיים צבועים בצבע סיד:**

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי עם מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו בעזרת קלסימו או מגיק בונד סופר. צבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר. המתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל סופר מט. שכבה ראשונה בדילול 15-20% ושכבה שניה בדילול 10-15%.

**קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי או פלסטי:**

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי עם מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו בעזרת קלסימו או מגיק בונד סופר. צבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר. המתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל סופר מט. שכבה ראשונה בדילול 15-20% ושכבה שניה בדילול 10-15%. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות סופרקריל סופר מט לפי אותן הנחיות דילול.

**משטחי גבס פנימיים:**

צבעו 2-3 שכבות סופרקריל סופר מט לפי אותן הנחיות דילול. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:**

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת **טמבורפיל** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו 2-3 שכבות סופרקריל סופר מט לפי הנחיות הדילול על התווית.

**משטחי בטון וטיח צמנט חדשים:**

ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל סופרמט**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל בטלצבע. **תשתית אקרילית קיימת חיצונית:** מומלץ ליישם רק לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט טיפול בסדקים אותו ניתן לקבל בטלצבע, וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל סופר מט.

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת / רולר / איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה..סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה של עד 35 מעלות .

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר הקיר לח או עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל-  $10^{\circ} \text{C}$  והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ} \text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001