

Суперлак плюс

Верхняя гидроизолирующая синтетическая краска с глянцевой отделкой. Применяется для нанесения на дерево и металл

Характеристики

Суперглянцевая краска, высокая укрывистость и атмосфероустойчивость, легкая в применении, не содержит свинца и хроматов, и поэтому может использоваться для покраски детской мебели.

Области применения

Для внутренней и наружной покраски окрашенных и неокрашенных деревянных и металлических поверхностей (мебель, двери, окна, заборы, ограды, садовая мебель и т.п.). Подходит также для окраски ламината и пластмассы.

Техническая информация

Код изделия: 424-XXX

Оттенок: Белый, 18 базовых оттенков и 1 200 оттенков цветового веера «Спектрум»

Глянец: Суперглянцевый

Расчетная укрывистость*: 1 литр на 13 кв.м. поверхности в один слой

Разбавление: **Во время покраски** – «Минеральным скипидаром Тамбур», **для очистки** – «Минеральным скипидаром Тамбур»

Время высыхания до отлипания** - 2-3 часа

Время окончательного высыхания (отверждения) - 12 часов

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 24 часа

Срок годности: 24 месяца

Количество упаковок изделия на поддоне:	Размер упаковки:	Кол-во на поддоне:
	0,25 литра	1 440
	0,75 литра	576
	2,4 литра	210
	4,5 литра	100

Подготовка поверхности и краски

Новое неокрашенное дерево

Перед началом работы убедитесь, что дерево сухое. Используя наждачную бумагу, отшлифуйте дерево для придания ему гладкой текстуры. Для получения профессиональной гладкой отделки нанесите один слой **«Варнит Герметизирующего лака для дерева»**, разбавленного на 30%-50% **«Минеральным скипидаром Тамбур»** и дождитесь высыхания в течение минимум 24 часов. Заполните отверстия и щели **«Поливинилацетатным герметиком»** и/или **«Девек шпактелем 2000»** (для внутренних работ). Дождитесь высыхания материала. Отшлифуйте для получения однородной, чистой и гладкой поверхности. Нанесите 1-2 слоя **«Синтетической грунтовки для дерева»**. Дождитесь высыхания между слоями (24 часа). Отшлифуйте поверхность и покрасьте 1-2 слоями неразбавленного **«Суперлака плюс»**. Для получения оригинального вида естественной древесной текстуры разбавьте лак и нанесите его непосредственно на обрабатываемую поверхность.

Окрашенное дерево в плохом состоянии

Удалите старую краску наждачной бумагой. Сметите остатки краски и пыль. Заполните отверстия и щели **«Поливинилацетатным герметиком»** и/или **«Девек шпактелем 2000»** (для внутренних работ), а затем дождитесь полного высыхания материала. Для получения однородной, чистой и гладкой поверхности нанесите 1-2 слоя **«Синтетического грунта для дерева»**, дождитесь высыхания между слоями (24 часа). Отшлифуйте поверхность и покрасьте 1-2 слоями неразбавленного **«Суперлака плюс»**.

Окрашенное дерево в хорошем состоянии

Подготовьте деревянную поверхность, отшлифовав ее наждачной бумагой. При необходимости заполните отверстия и щели **«Поливинилацетатным герметиком»** и/или **«Девек шпактелем 2000»** (для внутренних работ), а затем дождитесь полного высыхания материала. Нанесите 1-2 слоя неразбавленного **«Суперлака плюс»**.

Дерево, окрашенное лаком или политурой

Используя наждачную бумагу или **«Удалитель краски Тамбур»**, полностью удалите лак/политуру. Удалите также грязь, жиры, пыль и другие загрязнители. Нанесите 2 слоя **«Суперлака плюс»**.

Неокрашенный металл и/или окрашенный металл в плохом состоянии; оцинкованный металл, ламинат

Используя стальную щетку и наждачную бумагу, удалите ржавчину, окалину и другие загрязнители, а затем тщательно вымойте поверхность **«Минеральным скипидаром Тамбур»**. Нанесите 1-2 слоя **«Многопрофильной грунтовки»** и дождитесь полного высыхания материала. После этого нанесите два слоя **«Суперлака плюс»**.

* В случае если вам не удастся удалить ржавчину вышеуказанным механическим способом или химическими средствами, ее можно нейтрализовать **«Преобразователем ржавчины Тамбур»**. После этого нанесите 2 слоя **«Многопрофильной грунтовки»**, разбавленной водой, и дождитесь полного высыхания материала. Затем нанесите два слоя **«Суперлака плюс»**.

Окрашенный металл в хорошем состоянии

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Используя **«Минеральный скипидар Тамбур»**, удалите грязь, пыль, жир, и дождитесь полного высыхания материала. Нанесите 1-2 слоя **«Суперлака плюс»**.

Стены

Новая штукатурка (внутри помещений)

Штукатурка обязана быть выдержана после ее нанесения в течение как минимум месяца. Используя «**Классимо Х**» обработайте неровности стены, заполните отверстия и щели. Покрасьте поверхность «**Бондролем Супер**» или «**Варнит Герметизирующим лаком для дерева**», разбавленным на 30% «**Минеральным скипидаром Тамбур**» и дождитесь высыхания материала (24 часа). Обработайте неровности стены «**Поливинилацетатным герметиком**» или «**Девек Шпахтелем 2000**». Нанесите «**Синтетическую грунтовку для дерева**», разбавленную на 10%-15% «**Минеральным скипидаром Тамбур**» и дождитесь высыхания материала (24 часа). Нанесите 2 слоя «**Суперлака плюс**».

Старая окрашенная штукатурка (внутри помещений)

Используя наждачную бумагу, отшлифуйте поверхность до получения гладкой поверхности, а затем нанесите два слоя «**Суперлака плюс**».

Обратите внимание, для красок с основой А и D красного, желтого и оранжевого оттенков рекомендуется предварительно наносить краску «Суперлак плюс» соответствующих оттенков (красного или желтого). Нанесение одного слоя «Суперлака плюс» базового оттенка в качестве грунтовой краски гарантирует максимальное значение укрывистости и точное соответствие заявленному оттенку верхней краски. После этого нанести согласно инструкции «**Суперлака плюс**».

Способ покраски

Краска готова к использованию. Перед началом покраски и в процессе работы ее необходимо тщательно перемешивать.

Покраска кистью/ валиком: При необходимости разбавьте небольшим количеством «**Минерального скипидара Тамбур**»

Покраска набрызгом: Разбавьте краску «**Разбавителем 1-32**» или «**Разбавителем 18**».

Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент скипидаром. Налейте немного скипидара на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждения безопасности

Использование материала обязано производиться с соблюдением существующих правил техники безопасности, гигиены и защиты окружающей среды. Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и указаниями безопасности в паспорте безопасности материала (MSDS), который вы можете получить в отделе охраны труда и техники безопасности компании Тамбур. Телефон в Израиле: 04-9877483, см. также на упаковке изделия.

Хранить в месте, недоступном для открытого огня и искр. Не предназначается для употребления внутрь. Во время покраски помещение обязано хорошо проветриваться. Остерегайтесь вдыхания паров краски.

Общая информация

Покраска запрещена, если в течении ближайших 72 часов ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. При покраске деревянных и металлических оснований необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность абсолютно сухая. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции по ее применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

** При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №756, экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.