

סופרלק מט

צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מט



תכונות:

קל לצביעה, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, ללא עופרת וכרומטים ומתאים לצביעת רהיטי ילדים.

שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ ומתכת, צבועים או לא צבועים, כגון: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמייקה ופולסטיק.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 425-101 לבן, 425-202 שחור

גוון: לבן ושחור

ברק: מט.

כושר כיסוי מחושב*: כ- 13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבור לניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2-3 שעות ייבוש קשה: 12 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

100

4.5 ליטר

576

0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:**עץ חדש בלתי צבוע:**

לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק. ליישום מקצועי וגימור חלק: צבעו שכבה אחת **שמן איטום לעץ** מדולל 50%-30% **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו 24 שעות לפחות לייבוש. מלאו חורים וחריצים **במרק PVA ו/או בדבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) והמתינו לייבוש מלא. לטשו לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות **סופרלק מט** ללא דילול.

ניתן לצבוע ישירות על עץ חדש לא צבוע לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. לשם כך יש לדלל את הצבע ולצבוע ישירות על העץ.

עץ צבוע במצב לא טוב:

הסירו את כל הצבע הקיים בעזרת נייר לטש. נקו היטב, מלאו חורים וחריצים **במרק PVA ו/או בדבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) והמתינו לייבוש מלא. לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות **סופרלק מט** ללא דילול.

עץ צבוע במצב טוב:

החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים **במרק PVA ו/או בדבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 1-2 שכבות **סופרלק מט** ללא דילול.

עץ צבוע בלכה או פוליטורה:

הסירו ביסודיות את הלכה / הפוליטורה בעזרת נייר לטש או בעזרת **מסיר צבע טמבור**. בנוסף, הסירו כל לכלוך, שומן אבק וכל חומר זר אחר. צבעו 2 שכבות **סופרלק מט**.

מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב, מתכת מגולוונת, פורמייקה:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור**. צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי טמבור** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות **סופרלק מט**.

* במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות **ממיר חלודה טמבור**, לאחריו צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי טמבור** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות **סופרלק מט**.

מתכת צבועה במצב טוב:

שייפו קלות בנייר לטש. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 1-2 שכבות **סופרלק מט**.

קירות:

טיח חדש (לשימוש פנימי):

הטיח חייב להיות בן חודש ימים לפחות. החליקו את משטחי הטיח, מלאו חורים וחריצים ב**קלסימו X**. צבעו בבונדרול **סופר** או **בשמן איטום לעץ** מדולל ב- 30% **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו 24 שעות לייבוש. החליקו את הקיר ב**מרק PVA** או **בדבק שפכטל 2000**. מרחו **יסוד סינתטי לעץ** מדולל 10%-15% **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו 24 שעות לייבוש. צבעו 2 שכבות **סופרלק מט**.

טיח ישן צבוע (לשימוש פנימי):

החליקו את הקיר בנייר לטש וצבעו 2 שכבות **סופרלק מט**. שימו לב: בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מבסיס D-I-A, יש ליישם שכבה אחת של **סופרלק פלוס** בגוונים מוכנים אדום, כתום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע). יישום שכבה אחת של **סופרלק פלוס** בגוון מוכן כצבע יסוד מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו **סופרלק מט** על פי ההנחיות.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט **טרפנטין מינרלי טמבור**. צביעה בהתזה: דללו את הצבע במדלל 1-32 או במדלל 18.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של **טרפנטין** על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של **טמבור**. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

צבעים סינטטיים נוטים עם הזמן לשנות את הגוון.

למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-700-533-533

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 756, תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.