

יד ראשונה



צבע יסוד לסיד לשימוש פנימי למילוי ולכיסוי שכבה ראשונה בבניה חדשה

תכונות:

כושר מילוי מצוין כשכבה ראשונה על שליכטה ובטון חדש, יוצר תשתית חלקה המתאימה להמשך צביעה. ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

צבע יסוד למילוי ולכיסוי שכבה ראשונה על גבי קירות פנימיים מטויחים בבניה חדשה או על קירות גבס.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-500

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 7 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה המתנה בין שכבות: 1-2 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

36

18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים ותקרות משליכטה, בטון חדש:

לטשו את המשטח המיועד לצביעה, נקו מאבק ומגרגירים. מלאו חורים עם קלסימו X. צבעו 1-2 שכבות יד

ראשונה בהתאם לטיב המשטח המיועד לצביעה. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש בין השכבות ואחרי

השכבה השנייה של יד ראשונה. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד או פוליסיד, או כל צבע עליון אחר מבית

טמבור. אם הצבע העליון אקרילי יש ליישם על "יד ראשונה" בונדרול סופר.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר / מברשת: דללו ב 15%-20% מים.

צביעה בהתזה: דללו עד 30%

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-40 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק .

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.