

יסוד בזק למתכת



צבע אנטיקורוזיבי המשמש כיסוד לצבעים עליונים

תכונות:

מעניק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה, בעל ייבוש מהיר, ניתן ליישום בהברשה בעובי רגיל או כצבע רב עובי לשימוש תעשייתי. ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

ליישום על אביזרים ממתכת ברזלית ולהגנה מפני חלודה. משמש כיסוד לפני צבעים עליונים סינתטיים כגון פוליאור, סופרלק פלוס או מטאל לוחם בחלודה. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 354-XXX

גוון: לבן, אדום, אפור בהיר.

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 7-8 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת).

דילול: בזמן הצביעה: טרפנטין מינרלי טמבור לניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: 1 שעה ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

1440 0.25 ליטר

576 0.75 ליטר

210 2.5 ליטר

100 4.5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

כל סוגי המתכות: לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש: הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת מדלל מתאים. במידת הצורך בצעו ניקוי מכני או התזת חול לדרגה Sa 2.5 (לשימוש תעשייתי). צבעו שכבה אחת יסוד בזק והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. עובי פילם מומלץ לשכבה 50 מיקרון (יבש). צביעה במברשת / רולר: דללו עד 5% טרפנטין מינרלי טמבור. צביעה בהתזה רגילה: דללו 15%-20% מדלל 1-32 או מדלל 1-18. התיזו בלחץ 3-4 אטמוספירות. צביעה בהתזת איירלס: דללו עד 5% מדלל 1-32 או מדלל 1-18. התיזו בלחץ 5-6 אטמוספירות, קוטר נחיר 0.021".

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.