

# Акриловая 809

**Водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних стен**

## Характеристики

Легкая и удобная в применении, быстро высыхает, высокая укрывистость и паропроницаемость (краска «дышит»), изумительная белизна, не содержит свинца и хроматов, соответствует израильскому стандарту №809.

## Применение

Для внутренней покраски отштукатуренных, бетонных и кирпичных потолков и стен.

## Техническая информация

**Код краски:** белая – 700-501, на пастельной основе - 700-502

**Цвет:** Белый и все пастельные оттенки

**Глянец:** Матовый

**Расчетная укрывистость\*:** 1 литр на 6 кв.м. поверхности (в два слоя)

**Разбавление:** Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 1 час

**Время окончательного высыхания (отверждения)** - 24 часа

**Время высыхания до нанесения следующего слоя:** 3 часа

**Срок годности:** 24 месяца

<b>Количество упаковок изделия на поддоне:</b>	<b>Размер упаковки:</b>	<b>Кол-во на поддоне:</b>
	18 литров	36

## Подготовка поверхности

### Внутренние побеленные поверхности

Перед нанесением краски удалите отслаивающиеся, шелушащиеся и слишком толстые слои извести. Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Сметите образовавшуюся пыль. Покройте поверхность одним слоем **«Бондроль Супер»** и дождитесь высыхания. Нанесите 2-3 слоя **«Акриловой 809»**.

### Внутренние стены, окрашенные поливинилацетатной краской

Перед нанесением «Акриловой 809» удалите отслаивающуюся и шелушащуюся старую краску. На участках с дефектами поверхности нанесите **«Классимо X»**. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Нанесите 2-3 слоя **«Акриловой 809»**. В случае если старая краска находится в

хорошем состоянии, и ее невозможно удалить, «Акриловую 809» можно наносить непосредственно на старую краску.

### **Новые внутренние неокрашенные стены (шпаклеванные)**

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Удалите пыль и заполните отверстия в стене «Классимо X». Чтобы придать поверхности гладкость воспользуйтесь «Мэджик Бондом» или нанесите один слой «Тамбурпиля», после чего дождитесь полного высыхания. Нанесите 2-3 слоя «Акриловой 809».

### **Способ покраски**

Перед применением и периодически в ходе покраски краску необходимо тщательно размешивать.

### **Покраска кистью/ валиком/ безвоздушным распылением**

Разбавьте краску для первого слоя на 15%-20% водой и тщательно размешайте. Краску для всех последующих слоев разбавьте водой на 10%-15%. В зависимости от характера поверхности нанесите 2-3 слоя краски.

### **Очистка и хранение покрасочного инструмента**

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

### **Предупреждения безопасности**

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

### **Общая информация**

Покраска не рекомендуется, если в течение ближайших 72-х часов ожидаются осадки и/или при температуре ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять краску материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что краска пригодна для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения данной краски.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением краски и соблюдением инструкции к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что краска пригодна для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения данной краски.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.  
Соответствует ISO 9001.