



## גמר סיד

### סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות פנימיים בבנייה חדשה.

**תכונות:** חסכוני, בעל כושר כיסוי מצוין, אינו נשחק, ללא עופרת וכרומוטים. לא רחיק. בעל ת"י 1637 ותו ירוק.

**שימושים:** לצביעת קירות, תקרות, משטחי בטון וטיח פנימיים בבנייה חדשה.

#### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 600-731.

גוון: לבן.

ברק: מט.

כושר כיסוי מחושב\*: 7 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות).

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע\*\*: שעה | ייבוש קשה: 3 שעות | המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36

#### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**שטחים פנימיים חדשים לא צבועים:** שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X. בצביעה על שליטה חדשה צבעו שכבה אחת של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש לפני יד ראשונה ולהסיר אבק. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד.

**שטחים פנימיים מסויידים:** הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקי מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X וצבעו 2 שכבות גמר סיד.

**קירות גבס:** ישמו שכבה אחת יד ראשונה ושכבה שניה גמר סיד (בדילול 15-20%) או לחילופין שתי שכבות גמר סיד בדילול 15-20%.

#### אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה..

**צביעה ברולר/מברשת:** דללו 15-20% מים בשכבה ראשונה ועד 20% בשכבה שניה.

**צביעה בהתזה:** דללו עד 30% מים.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אזור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. \*\* ב - 25°C ו-65% לחות יחסית. ת"י 1637, תו ירוק. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.