

# Гмар сид

**Синтетическая известковая краска для максимального покрытия внутренних стен новых зданий**

## Характеристики

Экономичная, высокая укрывистость, не стирается подобно гашеной извести, не содержит свинца и хроматов, не моющаяся.

## Области применения

Для интерьерной покраски стен, потолков, бетонных и оштукатуренных поверхностей новых зданий

## Техническая информация

**Код изделия:** 731-600

**Оттенок:** Белый

**Глянец:** Матовый

**Расчетная укрывистость\*:** 1 литр на 7 кв.м. поверхности (в два слоя)

**Разбавление:** Во время покраски – водой, **для очистки** – водой и мылом

**Время высыхания до отлипания\*\*** - 1 час

**Время окончательного высыхания (отверждения)** - 3 часа

**Время высыхания до нанесения следующего слоя:** 2 часа

**Срок годности:** 24 месяца

<b>Количество упаковок изделия на поддоне:</b>	<b>Размер упаковки:</b>	<b>Кол-во на поддоне:</b>
	18 литров	36

## Подготовка поверхности и краски

### Новые неокрашенные внутренние поверхности

Отшлифуйте стену наждачной бумагой для удаления крупниц, пыли и получения гладкой поверхности. Заполните отверстия в стене «**Классимо Х**». При нанесении новой штукатурки в зависимости от качества поверхности нанесите 1-2 слоя «**Яд ришона**». Перед покраской следующего слоя дождитесь полного высыхания предыдущего. Между слоями (после нанесения второго слоя «**Яд ришона**») рекомендуется отшлифовать стену до гладкого состояния наждачной бумагой. Затем нанесите 2-3 слоя «**Гмар Сид**».

## Побеленные или покрашенные внутренние поверхности

Перед нанесением краски удалите старую, отслаивающуюся и шелушащуюся известь. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой для удаления крупниц и получения гладкой поверхности без пыли. Заполните отверстия «Классимо Х» и нанесите 2 слоя «Гмар Сид».

## Способ покраски

До начала покраски, а также периодически в ходе ее выполнения тщательно размешивайте краску.

**Покраска кистью/ валиком:** Разбавьте краску на 20%-30% водой

**Покраска набрызгом:** Разбавьте краску водой на 50%

## Очистка и хранение покрасочного инструмента

Сразу по завершению покраски необходимо очистить покрасочный инструмент водой и мылом. Налейте немного воды на остатки средства, а затем герметично закройте упаковку. Хранить в закрытом, хорошо проветриваемом помещении.

## Предупреждения безопасности

Средство не предназначено для употребления внутрь, не классифицируется как опасное, и не требует специальной маркировки и предупреждений безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором проводится покраска, хорошо проветривалось. Более подробную информацию по вопросам безопасности можно получить, ознакомившись с паспортом безопасности материала (MSDS).

## Общая информация

Покраска запрещена, если ожидаются осадки и/или при температуре воздуха ниже 10°C и относительной влажности выше 85%. Запрещено разбавлять материалами, не рекомендованными Компанией. Получение желаемого результата обусловлено правильным применением изделия и соблюдением инструкции по его применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для применения средства.

Приведенная информация основана на многолетней практике работы. Компания сохраняет за собой право корректировать и/или изменять эту информацию по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления.

\* Реальное значение укрывистости зависит от ряда факторов, среди которых: характер поверхности, способ покраски, оттенок краски, профессионализм исполнителя и погодные условия. Реальное значение укрывистости составляет приблизительно 75% от расчетного.

\*\* При температуре 25°C и относительной влажности 65%.

Израильский стандарт №1637, экологический сертификат соответствия.

Производство компании «Тамбур». Сертификат Института стандартов Израиля.

Соответствует ISO 9001.