

יסוד רב שימושי



צבע יסוד בעל התחברות מעולה לתשתיות שונות

תכונות:

מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות, מצטיין כיסוד על מתכות עם חלודה, בעל ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

משמש להתחברות לתשתיות שונות: ברזל, פח מגולוון, אלומיניום, פורמייקה, פלסטיק, נחושת ובטון. מצטיין גם כיסוד על מתכות עם חלודה. מעל צבע היסוד יש לצבוע בצבע עליון, כגון: פוליאור, סופרלק פלוס והמרטון, בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי. המוצר מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

מפרט טכני

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 350-350

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת).

דילול: בזמן הצביעה: מדלל מטאל לוחם בחלודה או מדלל 1-04

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: 1 שעה ייבוש סופי: 24 שעות המתנה בין שכבות: 5 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

576

כמות למשטח: גודל אריזה

0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:**כל סוגי המתכות:**

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת המדלל המשמש לצביעה (מדלל המרטון, מדלל 1-04 או מדלל 1-32)

ברזל מגולוון ואלומיניום:

בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות. חספסו את פני השטח היטב ע"י בד שמיר, והקפידו לנקות מאבק ולכלוך. שומנים הסירו במדלל צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי** והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

פורמייקה:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. שייפו קלות בנייר לטש וצבעו שכבת **יסוד רב שימושי** והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

פלסטיק:

תלוי בסוג הפלסטיק ואיכותו. מומלץ לנסות בפניה נסתרת. שייפו היטב בנייר לטש, נקו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי**. המתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

הערה: מעל צבע היסוד יש לצבוע בצבע עליון, כגון: **פוליאור**, **סופרלק פלוס**, **המרטון**, בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה במברשת / רולר: דללו

עד

10% מדלל מטאל לוחם בחלודה או מדלל 1-04.

צביעה בהתזה רגילה: דללו עד 15% מדלל 1-32.

צביעה בהתזת איירלס: דללו עד 7% מדלל 1-32

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במדלל בו בוצעה העבודה מיד עם גמר העבודה.
שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.
אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל.
יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל
במחלקת

הבטיחות של טמבור.

טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור
נאות של

מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל
10° c והלחות היחסית מעל 85%.
בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה
עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על

הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.